

Nazwa wskaźnika	Norma dla marek				
	KTP-125	KTP-140	KTP-150	KTP-175	KTP-225
Masa tektury placem 1m ² , g	125±8	140±8	150±12	175±12	225±12
Grubość, mm	0,22 (±0,04)	0,25 (±0,04)	0,27 (±0,04)	0,31 (±0,04)	0,38 (±0,04)
Absolutna odporność na zgniatanie, kPa, nie mniej	250	320	360	390	410
Adsorpcja powierzchniowa wody po Kobbu górnej strony (Kobb60) g/m ² , nie więcej	45				
Destruktywny wysiłek przy ściskaniu kręga w poprzecznym kierunku, N, nie mniej	70	100	130	150	185
Wilgoć, %	7±2				