

Назва показника	Норма для марок				
	КТП -125	КТП -140	КТП -150	КТП -175	КТП -225
Маса картону площею 1 м ² , г	125±8	140±8	150±12	175±12	225±12
Товщина, мм	0,22 (±0,04)	0,25 (±0,04)	0,27 (±0,04)	0,31 (±0,04)	0,38 (±0,04)
Абсолютний опір втискуванню, кПа, не менше	250	320	360	390	410
Поверхнева вбирність води по Коббу верхньої сторони (Кобб60) г/м ² , не більше	45				
Руйнівне зусилля при стисненню кільця в поперечному напрямі, Н, не менше	70	100	130	150	185
Вологість, %	7±2				